FICHA TÉCNICA
RENOLIT ALKORGLUE COLA TERMOADESIVA – Tipo 81043

Aplicação:

A cola termoadesiva RENOLIT ALKORGLUE 81043 é um tipo de adesivo utilizado para obter a perfeita adesão da membrana ao metal, madeira, PVC rígido, betão e outros suportes, exceto polietileno e poliestireno expandido. Possui alta resistência mecânica.

Dados Técnicos:

- Base: Borracha - Nitrilo (NBR), resina e solventes.
- Cor: Amarelo
- Viscosidade: 2.500 mPa·s
- Conteúdo de sólidos: Aprox. 26%
- Densidade: 0,89 +/- 0,01 g/cm³
- Ponto de inflamação: < 21°C (Líquido e vapor altamente inflamáveis)
- Toxicidade: Causa séria irritação ocular e do trato respiratório.

Descrição:

RENOLIT ALKORGLUE 81043 cola para piscina é um adesivo, à base de caucho nitrilo, que possui alta resistência à água, envelhecimento e plastificantes. Os solventes com os quais é formulada são bastante voláteis, pelo que em condições normais, à temperatura ambiente, o tempo de secagem é muito curto.

As propriedades desses solventes permitem que, uma vez secos, seja possível a sua reativação por ar quente. A elevada resistência mecânica que proporciona garante uma adesão perfeita entre as superfícies.

Utilização:

A cola é aplicada nas duas faces a serem coladas com auxílio de espátula, pincel ou rolo. As superfícies a serem coladas devem estar limpas e secas, e aplicar pressão uniforme em toda a superfície a colar, deve ser realizada após pelo menos 10-15 minutos. Espere que a cola esteja completamente seca - que não levante “fios” ao toque, antes de aderir as duas superfícies. A cola de contato não deve ser aplicada na sobreposição onde a termofusão é posteriormente realizada, pois isso impediria uma solda homogênea.

RENOLIT Ibérica S.A.
Ctra. Del Montnegre, s/n
E-08470 Sant Celoni (Barcelona)
Phone: +34 93 848 40 00
www.renolit.com/swimmingpool

Inscrita en el Registro Mercantil
de Barcelona
Hoja B-68100, Tomo 38758,
Folio 31.
N.I.F. A-08058943

RENOLIT
Rely on it.

Apresentação:

Embalagem de 5 l.

Duração:

3 anos. 1 ano depois de aberto.

Consumo:

Consumos aprox. 300 gr/m^2 (150 gr/m^2 de cada lado). Rendimento de um tambor de 5 L = 15 m^2 aprox.

Precauções:

Por ser um produto inflamável, evite a proximidade de fogo, chamas e faíscas durante o armazenamento e uso, portanto deve ser utilizado em áreas bem ventiladas. Não fume durante a aplicação. Recomenda-se não usá-lo com temperaturas abaixo de 10 ºC.

Armazenar:

Armazenar em local fresco e bem ventilado, longe do calor, de fontes de ignição e de produtos incompatíveis.

Para mais informação:

Consulte a ficha de dados de segurança

RENOLIT Ibérica S.A.
Ctra. Del Montnegre, s/n
E-08470 Sant Celoni (Barcelona)
Phone: +34 93 848 40 00
www.renolit.com/swimmingpool

Inscrita en el Registro Mercantil
de Barcelona
Hoja B-68100, Tomo 38758,
Folio 31.
N.I.F. A-08058943

RENOLIT
Rely on it.