

FICHA TÉCNICA

RENOLIT ALKORPLAN LACA SELLANTE TILE – Tipo 81021002 (Quartz Grey) y 81021003 (Jade Green)

Aplicación:

Laca de refuerzo/acabado para las uniones soldada, bordes en forma de T y ángulos para las membranas de estanqueidad RENOLIT ALKORPLAN TILE. El color de estos sellantes es de la junta, más oscura que la de la propia lámina.

Si se desea el color de la lámina base, se debería aplicar:

- RENOLIT ALKORPLAN TILE Quartz Grey: 81029001 (ALKORPLAN2000 Gris claro)
- RENOLIT ALKORPLAN TILE Jade Green: 81020004 (ALKORPLAN VOGUE Tropical)

Datos Técnicos:

- | | |
|----------------------------|---|
| ➤ Base: | Solución de resinas vinílicas y acrílicas en MEK (Metil Etil Cetona) |
| ➤ Color: | Variable |
| ➤ Viscosidad: | Aprox. 2.500 mPa·s |
| ➤ Contenido Sólido: | Aprox. 18-23 % |
| ➤ Densidad: | Aprox. 0,9 |
| ➤ Punto de inflamabilidad: | < 21°C (Líquido y vapores muy inflamables) |
| ➤ Toxicidad: | Provoca irritación grave en ojos y vías respiratorias.
Puede provocar somnolencia o vértigo. |

Utilización:

Para láminas de piscina. Aplicar 3 – 5 mm sobre las soldaduras mediante la botella de polietileno a tal efecto. Proteger de las heladas. Sólo se puede diluir con MEK o THF. AGITÉSE ENÉRGICAMENTE ANTES DE SU USO. Es necesario dejar secar/curar un mínimo de 2 horas antes de proceder al llenado de la piscina.

Presentación:

Bidones metálicos de 900 g. Caja de cartón con 6 bidones por caja.

Duración:

3 años.

Consumo:

Aproximadamente 1 kg/100 m.

Precauciones:

Por tratarse de un producto inflamable se debe evitar la proximidad al fuego, llamas y chispas durante su almacenamiento y utilización, por ello deberá utilizarse en áreas bien ventiladas. No fumar durante su utilización. Se recomienda no utilizarlo con temperaturas inferiores a 10°C. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Llevar guantes/gafas/máscara de protección. En caso de incendio: Utilizar polvo seco o espuma para apagarlo.

Almacenamiento:

Siga las instrucciones en materia de productos inflamables, consulte el texto de la etiqueta y los datos de la ficha de seguridad, que se encuentra disponible bajo petición.

Para más información:

Consultar la ficha de seguridad.